

РУНИТ® Терразитовая

Декоративная штукатурная смесь для финишного оформления поверхности, не требует дальнейшего окрасочного или фактурного покрытия.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Терразитовая – сухая декоративная штукатурная смесь на основе известково-цементного вяжущего, включающая декоративные минеральные заполнители (минеральную муку, мраморную/гранитную крошку, слюду), минеральные пигменты и добавки. **Выпускаются составы в соответствии с типовой номенклатурой.** Возможен подбор по образцу.

Применение

Для декоративной отделки стен, колонн, цоколей и других частей капитальных зданий. Наносится на поверхности из бетона, кирпича и на цементно-известковые штукатурки, имеющие прочность не ниже 5 МПа.

Для реставрации и реконструкции зданий и сооружений. Может применяться для нового строительства.

Преимущества

- высокая стойкость к механическим нагрузкам
- высокая водостойкость
- благодаря наличию в составе декоративной каменной крошки и слюды, покрытие имеет красивый, оригинальный внешний вид

Упаковка и хранение

Сухая смесь поставляется в мешках весом 25 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги. Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

При работе с составом используются индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию.

Технические характеристики

Цвет	в соответствии с образцом
Толщина накрывочного слоя	5 - 12 мм
Максимальный размер зерен заполнителя	в соответствии с образцом
Расход сухой смеси	1,9 - 2,3 кг/м ² /1мм
Количество воды затворения: - на 1 кг сухой смеси - на 25 кг	0,15 - 0,30 л 3,75-7,5 л
Марка по удобоукладываемости	П _к 2
Прочность при сжатии, не менее	5,0 МПа
Морозостойкость	F75
Время использования готовой растворной смеси, не менее	2 часов
Температура растворной смеси, основания и окружающей среды	от +8°C до +25°C

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Очистить поверхность оригинальной терразитовой штукатурки от поздних красочных наслоений, пыли, грязи, сажистых загрязнений. Использовать методы химической очистки или воздушно-абразивные щадящие методы.

Удалить вставки и фрагменты, выполненные инородными растворами. Удалить

деструктурированные слои оригинальной терразитовой штукатурки. Выполнить ремонт трещин.

При новом строительстве и при воссоздании крупных утрат оригинальной терразитовой штукатурки работы производят в два приема: нанесение обрызга и грунта, а затем накрывочного слоя.

В качестве подготовительного грунта рекомендуется использовать штукатурную смесь **Рунит Санлирующая**. На подготовленную, хорошо смоченную поверхность нанести обрызг толщиной до 5 мм. После его схватывания (~1-1,5 часа) нанести грунт требуемой толщины с учетом того, что накрывочный слой терразитовой штукатурки будет иметь толщину 5-12 мм в зависимости от фракции заполнителя. При необходимости, грунт наносят многослойно. Завершающий слой выравнить полутерком или правилом, но не заглаживать. При необходимости, чтобы не сползал тяжелый накрывочный слой терразитовой штукатурки, на поверхность схватившегося грунта наносят горизонтальные насечки глубиной 3-5 мм с расстоянием между ними 30-40 мм.

Грунт должен быть выдержан не менее 7-12 дней; его необходимо защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 дней.

Приготовление растворной смеси

Приготовление растворной смеси производить механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой) путем постепенного добавления сухой смеси в заранее отмеренное количество чистой воды комнатной температуры из расчета 3,75-7,5 л на мешок (25 кг) до получения однородной массы. Количество воды затворения должно быть постоянно одинаковым! В противном случае, возникает разнотонность покрытия, так же от большого количества воды фактура может меняться. Внимание! Полученная растворная смесь должна отстояться 5 минут. После повторного перемешивания в течение 1 минуты штукатурная смесь готова к применению.

Нанесение

Перед нанесением накрывочного слоя терразитовой штукатурки, поверхность грунта обильно смачивают водой.

Терразитовую штукатурную растворную смесь наносят на поверхность мастерком, прямоугольной кельмой или другим подходящим инструментом, максимально уплотняя слой, затем выравнивают полутерком или правилом. Накрывочный слой уплотняется ударами деревянного бруска до

появления на поверхности цементного молока, и еще раз дополнительно заглаживается полутерком или прямоугольной кельмой.

Декоративная минеральная штукатурка может иметь небольшие изменения тона по цвету в виду различий условий нанесения и твердения материала, а также из-за изменения тональности природного декоративного заполнителя. Для учета данной особенности рекомендуется накрывочный слой наносить за один прием на одну захватку в пределах архитектурных границ (желательно одной и той же бригадой штукатуров). При нанесении терразитовой растворной смеси на смежные захватки особое внимание необходимо уделять сопряжению участков накрывочного слоя: кромки ранее нанесенной штукатурки должны быть влажными, места сопряжений не должны иметь наплывов.

Поверхность терразитовой штукатурки обрабатывают в зависимости от крупности заполнителя и требуемого вида фактуры накрывочного слоя.

При офактуривании накрывочного слоя в пластичном состоянии производят торцевание, штриховку, набрызг, штампование поверхности.

После полного схватывания офактуренной поверхности, для **удаления цементного молока**, выполненные участки отделки дополнительно расчищают с помощью воздушно-абразивных методов, бучардой или вручную при помощи кордщеток.

При обработке накрывочного слоя в полупластичном (схватившемся) состоянии с помощью циклевания создают мелкозернистую, среднезернистую и крупнозернистую фактуру под «шубу».

Не допускается наносить кистью разбавленный до жидкой консистенции раствор терразитовой штукатурки на поверхность восстанавливаемой декоративной штукатурки, а так же использовать сухую смесь с отсеянным крупным заполнителем для заделки мелких дефектов поверхности. Это ведет к изменению цвета и физико-механических характеристик раствора.

Защита при твердении

Поверхности со свеженанесенной штукатуркой следует защищать от быстрого высыхания. При необходимости поверхность смачивают водой.

При производстве фасадных работ свежоштукатуренные поверхности необходимо защищать от дождя, сквозняка и прямых солнечных лучей.

Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут вызвать разнотонность декоративного покрытия.

Последующая обработка

В случае необходимости на заключительном этапе, поверхность терразитовой штукатурки необходимо обработать составом **Рунит Гидрофобизатор**.