

РУНИТ® Фасадная (белая) (РУНИТ Шпаклевка Дисперсная)

Шпаклевочная смесь известковая для выравнивания под окраску

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Фасадная (белая) – сухая строительная шпаклевочная смесь на основе комбинированного вяжущего, содержащего гидрат окиси кальция, включающая карбонатный наполнитель (0,1 мм), минеральные гидравлические и органические добавки.

Применение

Для выравнивания под окраску поверхностей, оштукатуренных известковыми и известково-цементными штукатурками (в том числе **Рунит Модерн, Рунит Цементно-известковая**) для нового строительства, ремонта и реконструкции.

Для отделки фасадов и интерьеров.

При проведении фасадных работ применяется в качестве финишной шпаклевки под окраску и для предварительного выравнивания оштукатуренных поверхностей перед нанесением финишных тонкослойных известковых шпаклевок (например, **Рунит Фреска**).

При отделке интерьеров рекомендуется применять для предварительного выравнивания оштукатуренных поверхностей перед нанесением финишных тонкослойных известковых шпаклевок (например, **Рунит Интерьерная, Рунит Фреска**).

Преимущества

- обеспечивает гладкую поверхность под окраску
- паропроницаемая
- повышенная водостойкость
- высокая адгезия
- экологически безопасная продукция

Упаковка и хранение

Сухая смесь поставляется в мешках весом 20 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги. Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

При работе с составом используются индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию.

Технические характеристики

Минимальная толщина слоя	1 мм
Максимальная толщина слоя	3 мм
Расход сухой смеси	1,3 кг/м ² /1 мм
Количество воды затворения: - на 1 кг сухой смеси - на 20 кг	0,30 – 0,32 л 6,0 – 6,4 л
Марка по удобоукладываемости	Пк3
Температура растворной смеси, основания и окружающей среды	от +5 °С до +25 °С

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, не замерзшим, впитывающим, прочным, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию.

Перед нанесением финишной шпаклевки все неровности должны быть предварительно устранены.

Сильно впитывающие, разнородные, мелящие основания предварительно обрабатывают грунтовкой **Рунит Унигрунт** или **Рунит Силикат-грунт**.

Слабо впитывающие основания предварительно обрабатывают грунтовкой с кварцевым наполнителем **Рунит Силикат-контакт**.

Время сушки грунтовок 24 часа.

Непосредственно перед шпаклеванием поверхность необходимо смочить водой.

Приготовление растворной смеси

Приготовление растворной смеси производить механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой) путем постепенного добавления сухой смеси в заранее отмеренное количество чистой воды комнатной температуры из расчета 6,0 – 6,4 л на мешок (20 кг) до получения однородной массы.

Внимание! Полученная растворная смесь должна отстояться 5 минут. После повторного перемешивания в течение 1 минуты шпаклевочная смесь готова к применению.

Нанесение

На подготовленное, смоченное основание шпаклевку равномерно нанести широким шпателем. Толщина одного слоя составляет 1-3 мм. При необходимости шпаклевка наносится в

два слоя. Последующий слой наносится после схватывания предыдущего (~3-4 часа). При необходимости, производится смачивание водой между слоями.

Внимание! При выравнивании под окраску известковых штукатурок шпаклевку **Рунит Фасадная (белая)** следует наносить тонкими слоями общей толщиной до 2-3 мм.

После затвердевания последнего слоя поверхность обрабатывается мелкой наждачной бумагой с зерном 60 или 80 мкм.

Время твердения шпаклёвки перед окраской составляет 1 день на каждый 1 мм толщины шпаклевки, но не менее 3 дней.

Защита при твердении

Поверхности со свеженанесённой шпаклевкой следует защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 дней. Поверхность смачивают водой распылением.

При производстве фасадных работ свежешпаклеванные поверхности необходимо защищать от дождя, сквозняка и прямых солнечных лучей.

В помещениях при использовании отопительных приборов необходимо хорошее проветривание. Не допускать прямого нагревания шпаклевки и сквозняков.

Последующая обработка

Для окраски зашпаклеванной поверхности рекомендуется использование краски **Рунит Силикатная краска**.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информации о материале и аспектах его применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применения продукта, и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с соблюдением правил по технике безопасности.