РУНИТ® Шпаклевка Известковая готовая к применению (дисперсия)

Шпаклевка известковая пастообразная под окраску

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Шпаклевка Известковая готовая к применению (дисперсия) – пастообразная шпаклевка на основе воздушной извести, включающая карбонатный наполнитель (0,1мм) и диспергирующие добавки.

Применение

Для финишного выравнивания известковых штукатурок, оснований из известняка, туфа, доломита под роспись или окраску. Для внутренних и наружных работ.
Имеет состав, близкий к историческому, и рекомендована Органами охраны объектов культурного наследия.

Преимущества

- обеспечивает гладкую «в ноль» поверхность под окраску
- высокая паропроницаемость
- высокая стойкость к биопоражениям
- экологически безопасная продукция

Упаковка и хранение

Пастообразная шпаклевка поставляется в ведрах весом 20 кг. Хранение в оригинальной упаковке в помещениях при температуре от +5 °С до + 25 °С.
Не замораживать.
Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

При работе с составом используются индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания в глаза и на кожу. В случае попадания шпаклевки в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.
Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию.

Технические характеристики

Цвет	белый
Плотность, не менее	1,5 г/ см^3
Минимальная толщина слоя	0,3 мм
Максимальная толщина слоя	0,5 мм
Наибольшая крупность наполнителя	0,1 мм
Расход	1,3 кг/м^2/1 мм
Марка по удобоукладываемости	$П_к2$
Время использования готового рабочего состава, не менее	4 часов
Температура растворной смеси, основания и окружающей среды	от +8 °С до +25 °С

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, не замерзшим, впитывающим, прочным, очищенным от высолов, загрязнений и веществ, снижающих адгезию.
ВНИМАНИЕ! Оштукатуренную поверхность перед нанесением шпаклевки следует хорошо выровнять.
В зависимости от требуемой фактуры на всю поверхность наносят или шпаклевку **Рунит Шпаклевка Универсальная** или мелкозернистые штукатурки **Рунит Классическая накрывочная (финишная)** / **Рунит Оригинальная накрывочная (финишная)**.
Каменные кладки, в зависимости от требований к фактуре поверхности, могут выравниваться непосредственно шпаклевкой.
Сильно впитывающие, слабые, мелящие основания предварительно грунтуют **Рунит Унигрунт.** Грунтовка разбавляется водой в соотношений 1: 2 по объему. Время сушки не менее 24 часов.
Непосредственно перед шпаклеванием поверхность необходимо смочить водой!

Приготовление рабочего состава шпаклевки

Шпаклевка поставляется в ведрах. Пастообразная масса перекрывается слоем воды в 1.5 – 2,0см.
Перед началом работы шпаклевку следует тщательно перемешать в поставляемой таре. При необходимости, шпаклевку дополнительно разбавить водой и тщательно перемешать до однородной консистенции.
Внимание! Если в ведре остается неиспользованная пастообразная шпаклевка ее следует хранить под слоем воды в 1,5 – 2,0 см.

Нанесение

В зависимости от требуемой фактуры поверхности шпаклевку равномерно наносят широким шпателем или кистью.
Толщина одного слоя составляет 0,3-0,5мм. Избегать нанесения толстых слоев за один прием – могут появиться трещины.
При необходимости шпатлевку наносят в два слоя. Время межслойной сушки не менее 6 часов. Перед нанесением каждого слоя шпатлевки основание следует смачивать.

Для получения гладкой поверхности, последний затвердевший слой обрабатывается мелкой наждачной бумагой с зерном 150-180 мкм.

Время твердения шпаклевки перед окраской 1день на 1мм толщины, но не менее 3 дней.

Защита при твердении

Поверхности со свеженанесённой шпаклевкой следует защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 дней (в сухих помещениях - в течение первых 5 суток). Поверхность смачивают водой распылением.
При производстве фасадных работ свежезашпаклеванные поверхности необходимо защищать от дождя, сквозняка и прямых солнечных лучей.
В помещениях при использовании отопительных приборов необходимо хорошее проветривание. Не допускать прямого нагревания шпаклевки и сквозняков.

Последующая обработка

Для окраски зашпаклеванной поверхности рекомендуется использование красок **Рунит Известковая краска**, **Рунит Силикатная краска.**

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информацией о материале и аспектах его применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применением продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с соблюдением правил по технике безопасности
29082023