РУНИТ® Биостоп

Биоцидный состав для уничтожения биопоражений с минеральных оснований.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Биостоп – готовый к применению водный раствор катионных поверхностно-активных веществ на основе четвертичных аммониевых солей.

Применение

Состав широкого биоцидного спектра действия для уничтожения и предотвращения повторного появления биопоражений (плесени, водорослей, лишайников, мхов) с поверхности строительных растворов, кирпича, бетона, природного камня, клинкера и т.п.
Применяется для профилактической обработки минеральных оснований.
Для наружных и внутренних работ.
Для реставрации, реконструкции, ремонта и нового строительства.

Преимущества

- Эффективно уничтожает биопоражения различной природы.
- Не содержит соединений ртути и других тяжелых металлов
- Не оказывает разрушающего действия на минеральные основания.
- Практически не имеет запаха
- Профилактика биологических поражений

Упаковка и хранение

Рунит Биостоп поставляется в канистрах по 10кг.
Состав хранить в хорошо закрытой таре.
Температура хранения от +5 ºС до +30 ºС.
Не хранить вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами.
Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

Рунит Биостоп является высокоопасным продукт по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007 (класс опасности 2).

Внимание! При работе с составом необходимо использовать спецодежду, средства защиты кожи рук (резиновые перчатки) и защитные очки, а также защищать лицо. При попадании раствора в глаза или на кожу – промыть большим количеством чистой воды.
На месте проведения работ категорически запрещается хранить пищевые продукты и принимать пищу.
Инструменты должны быть вымыты теплой водой сразу после окончания работы. Остатки раствора биоцидного препарата и содержащие биоцидный препарат промывочные воды не сбрасывать в водоемы. Сбор производится в специальные контейнеры.
Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены.

Технические характеристики

Внешний вид	Прозрачная жидкость (бесцветная или со слабо-желтым оттенком без механических примесей)
Действующее вещество	Алкилбензилдиметиламмония хлорид
Плотность при 20°С	0,95 – 1,05 кг/л
Водородный показатель (pH)	6-6,5
* Расход, не менее	0,2 кг/м^2
Температура раствора, основания и окружающей среды	от +5 ºС до +25 ºС

* - в зависимости от вида и степени биологического поражения

т/ф: +7 (812) 643-23-96, e-mail: info@agiogk.ru, сайт: http://www.agiogk.ru/

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

При необходимости произвести механическую очистку от колоний мхов, водорослей, лишайников.
Предварительно удаление загрязнений осуществляется путём промывки поверхности водой (вручную или с помощью моечных машин с давлением воды не более 2 бар).
При сильном загрязнении поверхности для промывки рекомендуется использовать специализированные моющие средства (**Рунит Очиститель БИО (марка А**) – для щелочестойких оснований или **Рунит Очиститель БИО (марка Б)** – для оснований нестойких к щелочным средствам). Удаление очистителей с загрязнениями осуществляется путём промывки поверхности водой. *Внимание!* При использовании пенных моющих средств (в т.ч. **Рунит Очиститель БИО марка А**) требуется более тщательная промывка водой для удаления остатков моющего средства.
После промывки производится естественная сушка поверхности кладки.
Внимание! При проведении предварительной промывки следует учитывать природу минеральных оснований. Запрещается мыть песчаник, известняковый туф, известняк. В таких случаях перед биоцидной обработкой проводят аккуратную сухую очистку.

Нанесение

На подготовленную сухую поверхность наносится биоцидный состав **Рунит Биостоп** с захватом не менее 1 м по радиусу окружности зоны без видимых поражений.
Раствор биоцидного состава наносится на поверхность кистью за несколько раз по методу «мокрый по мокрому». Как правило, требуется 2 рабочих прохода.
После выдержки в течение 5-8 часов производится обработка поверхности распыленной струей воды с механической обработкой щетками.
При сильном поражении поверхностей производится повторная обработка биоцидным составом.
Допускается не смывать водой биоцидный состав для сохранения на длительный период обеззараживающего эффекта.

Защита после нанесения

Температура биоцидного состава окружающего воздуха и очищаемых поверхностей должна быть не менее +5 ºС в течение суток при нанесении и до 5 суток после нанесения.
Не следует наносить биоцидный состав на сильно нагретые прямыми солнечными лучами поверхности (более +25 ºС).
Оберегать от прямого попадания осадков не менее 24 часов.
На открытые кладки после биоцидной обработки рекомендуется нанести защитную гидрофобизирующую пропитку **Рунит Гидрофобизатор В.**

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информации о материале и аспектах его применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применения продукта, и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с соблюдением правил по технике безопасности.